PACS numbers: 61.66.Dk, 61.72.Yx, 64.75.-g, 68.43.Mn, 82.30.Rs, 82.80.Ms

Структура, фазовый состав и водородсорбционные свойства эвтектических сплавов системы Ti–Zr–Mn–V

В. А. Дехтяренко, Т. В. Прядко, Д. Г. Саввакин, Т. А. Косорукова

*Институт металлофизики им. Г. В. Курдюмова НАН Украины,
бульв. Академика Вернадского, 36,
03142 Киев, Украина*

Методами сканирующей электронной микроскопии и рентгеновского фазового анализа изучены микроструктура и фазовый состав литых сплавов системы Ti–Zr–Mn–V, а также продуктов их гидрирования. Установлено, что легирование ванадием эвтектического сплава 47,5Ti–30Zr–22,5Mn смещает эвтектическую бинодаль в сторону ОЦК-твёрдого раствора, тем самым расширяя область существования фазы Лавеса. Показано, что при взаимодействии сплавов с водородом (метод Сивертса) образуются гидриды только на основе сосуществующих фаз, а распределение ванадия по фазам приводит к увеличению сорбционной ёмкости как ОЦК-твёрдого раствора, так и фазы Лавеса.

Ключевые слова: фаза Лавеса, ОЦК-твёрдый раствор, эвтектика, гидрирование, водородная ёмкость.

Методами сканувальної електронної мікроскопії та рентгенівського фазового аналізу вивчені микроструктура і фазовий склад литих сплавів системи Ti–Zr–Mn–V, а також продуктів їх гідрування. Встановлено, що легування ванадієм евтектичного сплаву 47,5Ti–30Zr–22,5Mn зміщує евтектичну бінодаль в сторону ОЦК-твердого розчину, тим самим розширюючи область існування фази Лавеса. Показано, що при взаємодії сплавів з воднем (метод Сівертса) утворюються гідриди тільки на основі фаз, що

Corresponding author: Volodymyr Anatoliyovych Dekhtyarenko
E-mail: Devova@i.ua

*G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, N.A.S. of Ukraine,
36 Academician Vernadsky Blvd., UA-03142 Kyiv, Ukraine*

Citation: V. A. Dekhtyarenko, T. V. Pryadko, D. G. Savvakina, and T. A. Kosorukova, Structure, Phase Composition and Hydrogen Adsorption Properties of Eutectic Alloys of the Ti–Zr–Mn–V System, *Metallofiz. Noveishie Tekhnol.*, **41**, No. 11: 1455–1468 (2019) (in Russian), DOI: [10.15407/mfint.41.11.1455](https://doi.org/10.15407/mfint.41.11.1455).

співіснують, а розподіл ванадію по фазах призводить до збільшення сорбційної ємності як ОЦК-твердого розчину, так і фази Лавеса.

Ключові слова: фаза Лавеса, ОЦК-твердий розчин, евтектика, гідрування, воднева ємність.

The microstructure and phase composition of the Ti–Zr–Mn–V eutectic alloys in the cast state, as well as the phase composition of the hydrogenation product, are studied using scanning electron microscopy and X-ray phase analysis. As established, a vanadium doping in eutectic alloys 47.5Ti–30Zr–22.5Mn shifts the eutectic binodal towards the b.c.c. solid solution, thereby expanding the region of existence of the Laves phase. As shown, during the interaction of alloys with hydrogen (Sivert's method) hydrides are formed only on the basis of coexisting phases, and the distribution of vanadium in phases leads to an increase in the sorption capacity of both the b.c.c. solid solution and the Laves phase.

Key words: Laves phase, b.c.c. solid solution, eutectic, hydrogenation, hydrogen.

(Получено 7 августа 2019 г.)

1. ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время уровень жизни страны определяется многими факторами. Энергетика в этом ряду занимает особое место. Она является определяющей и для экономики, и для экологии. Радикальным средством комплексного решения энергетических и экологических проблем является расширение областей применения водорода в качестве универсального энергоносителя и технологического сырья. Для дальнейшего развития водородной энергетики очень важным является создание новых высокоэффективных материалов и технологий. Например, для систем хранения водорода, для их удешевления и повышения эксплуатационных характеристик необходим поиск новых материалов, способных накапливать значительное количество водорода, а также демонстрировать свойства, необходимые для удовлетворения все возрастающих потребностей водородной энергетики [1].

Среди материалов, претендующих на использование в качестве аккумуляторов водорода, особое место занимают сплавы на основе системы Ti–Zr–Mn, для которых, в зависимости от фазового состава присущи высокая водородная емкость (ОЦК-твердый раствор), или характерны приемлемые при эксплуатации рабочие температуры и легкость активации поверхности (фаза Лавеса).

Установив характер фазовых равновесий в частичной системе Ti–TiMn₂–ZrMn₂–Zr [2], было определено соотношение компонентов сплава 47,5Ti–30Zr–22,5Mn (ат. %), которое достоверно обеспечило

его эвтектическую структуру, состоящую из ОЦК-твердого раствора $\beta(\text{Ti, Zr, Mn})$ и фазы Лавеса $(\text{Ti, Zr})\text{Mn}_{2-x}$. Использование этого сплава в качестве аккумулятора водорода доказало, что такая структура приводит как к существенному увеличению сорбционной емкости, так и к улучшению кинетических и термодинамических параметров процессов гидрирования и дегидрирования за счет объединения преимуществ каждой из фаз [3]. При этом, сорбционная емкость как β -твердого раствора, так и фазы Лавеса $(\text{Ti, Zr})\text{Mn}_{2-x}$ в составе эвтектики превышает их емкость при индивидуальном гидрировании при тех же условиях.

В [4, 5] показано, что за счёт вариации соотношения компонентов сплавов и, как следствие, отклонение структуры от эвтектики (дозэвтектические, заэвтектические, гетерофазные сплавы) удаётся получить материалы с наперед заданными сорбционными свойствами.

Улучшить сорбционные и кинетические свойства данного класса аккумуляторов водорода возможно за счет легирования и термообработки. Особенно перспективен, с нашей точки зрения, ванадий. Учитывая, что он является β -стабилизатором для титановых сплавов, а с цирконием образует фазу Лавеса типа AB_2 , введение его в эвтектический сплав на основе системы Ti–Zr–Mn приведет к его распределения между составляющими эвтектики, а в интерметаллидах — к замещению, как компонентов А, так и компонента В.

Исследуя влияние ванадия на структуру, фазовый состав и процессы гидрирования β -твердых растворов в тройной системе Ti–V–Mn, авторы [6–8] определили, что лучшие кинетические и сорбционные параметры присущи сплавам, в фазовом составе которых кроме ОЦК-фазы присутствует фаза Лавеса. При этом во время гидрирования двухфазных сплавов твердый раствор ведет себя как сосуществующий с ним интерметаллид. Также установлено, что увеличение количества ванадия приводит к увеличению доли β -твердого раствора и соответственно к повышению количества поглощенного водорода, а уменьшение доли фазы Лавеса — к увеличению количества циклов сорбции–десорбции, необходимых для достижения максимально возможной водородной ёмкости.

По данным [9–12] легирование ванадием улучшает сорбционные свойства интерметаллидов системы Ti–Zr–Mn. В работе [11] было показано, что в сплавах со структурой фазы Лавеса может растворяться до 26 ат.% ванадия без изменения фазового состава, тогда как в системе Ti–Mn только 2 ат.%. Согласно [13] сплавы остаются однофазными со структурой фазы Лавеса, при соотношении марганца к ванадию 4/1. С увеличением концентрации ванадия до соотношения 3/1 в структуре сплавов появляется ОЦК-твердый раствор, который в процессе взаимодействия с водородом образует стабильный гидрид с кинетикой, практически идентичной гидрирова-

нию интерметаллида.

Влияние легирования ванадием на структуру и водородную емкость эвтектического сплава системы Ti–Zr–Mn исследовано в [14, 15]. Частичная замена компонентов эвтектического сплава ванадием (2 и 5 ат.%) приводит к увеличению объемной доли β -фазы. Легирование сопровождается распределением ванадия между β -твердым раствором и интерметаллидом, причем в пользу последнего. Установлено, что введение ванадия в указанных пределах приводит к понижению температуры начала интенсивного поглощения водорода, снижению продолжительности процесса гидрирования, а также к существенному увеличению сорбционной емкости. А после термической обработки сплавы способны поглощать водород при комнатной температуре и невысоком давлении до ёмкости 2,85% масс. [16].

В данной работе продолжены исследования влияния легирования ванадием на структуру, фазовый состав, сорбционные свойства и кинетические параметры процессов гидрирования эвтектического сплава системы Ti–Zr–Mn. При этом увеличена концентрация вводимого ванадия и изменена идеология частичной замены компонентов сплава.

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Сплавы изготовлены в электродуговой лабораторной печи с нерасходуемым вольфрамовым электродом на охлаждаемой медной подине путем шестикратного переплава в среде очищенного аргона, с использованием в качестве исходных компонентов титана йодидного, чистотой 99,95%; циркония йодидного — 99,975%; ванадия электролитического — 99,9%; марганца электролитического — 99,9%.

За основу был взят эвтектический сплав 47,5Ti–30Zr–22,5Mn (ат.%) (Е) [3]. Принцип легирования ванадием основан на предположении, что в четырёхкомпонентной системе Ti–Zr–Mn–V эвтектическая бинодаль на диаграмме состояния частичной системы Ti–TiMn₂–ZrMn₂–Zr преобразуется в плоскость. Поэтому составы исследуемых сплавов выбраны на перпендикуляре к плоскости Ti–Zr–Mn в точке состава сплава-основы. Выбор концентрации ванадия — 7 (Е + 7V) и 10 (Е + 10V) ат.% — мотивирован его распределением между сосуществующими фазовыми составляющими. Согласно [17] в системе Ti–V в интервале концентраций ванадия 0,25–5 ат.% существует возможность получения гидридов с повышенной сорбционной емкостью $H/Me \approx 2,18$ (4,28% масс.) за счет увеличения количества дефектов кристаллического строения в результате дополнительного фазового превращения $\delta \rightarrow \varepsilon \rightarrow \delta$. Поэтому содержание ванадия в твердом растворе не должно было выйти за преде-

лы этого интервала.

Химический состав сплавов исследован методом рентгеновского флуоресцентного анализа на спектрометре VRA-30 и в пределах погрешности измерения ($\pm 0,3\%$) совпадает с номинальным.

Металлографические исследования выполнены методом сканирующей электронной микроскопии на микроскопе VEGA3 TESCAN.

Кристаллическую структуру и параметры решеток определяли методом рентгеновского фазового анализа на дифрактометре ДРОН-3М со стандартным гониометром ГУР-8 в монохроматизированном CuK_α -излучении путем съемки как плоских монокристаллов, так и порошковых образцов.

Для определения температуры фазовых превращений использовали метод дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) на оборудовании «Netzsch DSC 404 F1 Pegasus».

Исследования процессов взаимодействия сплавов с водородом проведены на установке ИВГМ-2М [18] в процессе нагрева и изотермической выдержке при температуре $\sim 500^\circ\text{C}$ и давлении $\sim 0,6$ МПа.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) показали, что легирование ванадием приводит к повышению температуры плавления эвтектической составляющей (рис. 1). Для исходного сплава 47,5Ti–30Zr–22,5Mn эта температура составляла 1050°C [3]. Присутствие двух тепловых эффектов на термограммах свидетельствует об отклонении состава исследуемых сплавов от эвтектического. Тот факт, что температуры дополнительных тепловых эффектов, как при нагреве, так и при кристаллизации существенно превышают аналогичные для первичных кристаллов ОЦК-твёрдого раствора [14], это свидетельствует о том, что в структуре появляются первичные кристаллы интерметаллида $(\text{Ti}, \text{Zr})(\text{Mn}, \text{V})_{2-x}$, а сами сплавы являются заэвтектическими.

Данное утверждение подтвердили и металлографические исследования. В микроструктуре исследуемых сплавов (рис. 2) наряду с эвтектической составляющей присутствуют первичные кристаллы с типичной для интерметаллидов огранкой, объемная доля которых возрастает от 5,8% для сплава с E + 7V до 10,7% — для сплава E + 10V.

Эвтектика, состоящая из ОЦК-твёрдого раствора и интерметаллида (фаза Лавеса), имеет скелетную структуру. Зарождающей фазой, ведущей эвтектическую кристаллизацию, является интерметаллид. В процессе кристаллизации он растет в виде разветвленного остова и образует арматуру колонии. Управляемой фазой является

Рис. 1. Дифференциальные термические кривые нагрева и охлаждения сплавов *a* — E + 7V; *б* — E + 10V.

Fig. 1. Differential thermal curves of heating and cooling alloys: *a*—E + 7V; *б*—E + 10V.

ОЦК-твердый раствор, образующий матрицу колонии. Таким образом, как и в большинстве систем, металл-интерметаллид, фазой зарождающей и ведущей эвтектическую кристаллизацию является фаза с более высокой энтальпией плавления. Образование основы эвтектической колонии и следующий ее рост остаются типичными для эвтектик полиэдр-дендрит.

Согласно картам элементного распределения в исследованных сплавах сосуществуют обогащенный титаном твердый раствор и

Рис. 2. Микроструктура литых сплавов: *a* — E + 7V; *б* — E + 10V.

Fig. 2. The microstructure of the cast alloys: *a*—E + 7V; *б*—E + 10V.

обогащенная марганцем и ванадием фаза Лавеса. Цирконий сохраняет равномерное распределение во всех фазовых составляющих (рис. 3, табл. 1).

Наличие первичных кристаллов интерметаллида указывает на то, что четырёхкомпонентные сплавы являются заэвтектическими, и ванадий, введенный в сплавы системы Ti–Zr–Mn, смещает эвтектическую бинадаль в сторону ОЦК-твердого раствора, тем самым расширяя область существования фазы Лавеса.

Параметры кристаллических решёток сосуществующих фаз, полученные методом рентгеновского фазового анализа, представлены в табл. 2.

Исходя из данных [5] предполагалось, что при наличии большой объемной доли первичных кристаллов фазы Лавеса возможно гидрирование исследуемых сплавов при комнатной температуре и давлении водорода 0,6 МПа. Однако, выдержка в течение 24 часов при указанных параметрах к активному взаимодействию с водородом не привела. Следовательно, для получения гидрида с высокой водородной емкостью при комнатной температуре, невысоком давлении (0,6 МПа) и за относительно короткое время наличия большой объемной доли интерметаллида недостаточно. Основным критерием

ТАБЛИЦА 1. Химический состав и объемная доля сосуществующих фаз сплавов.

TABLE 1. Chemical composition and volume fraction of coexisting phases alloys.

Сплав	Элемент	Номинальный состав, ат. %	Состав, ат. %			Объемная доля фаз V_{β}/V_{λ}
			β -твердый раствор	Интерметаллид	Эвтектика	
Е	Ti	47,50	65,71	28,29	44,45	0,513/0,487
	Zr	30,00	30,32	29,18	28,98	
	Mn	22,50	3,97	40,99	26,57	
Е + 7V	Ti	44,18	68,05	21,79	47,79	0,483/0,517
	Zr	27,90	27,59	28,19	27,49	
	Mn	20,93	2,91	37,83	18,21	
	V	7,00	2,85	10,89	6,51	
Е + 10V	Ti	42,75	67,93	21,43	45,78	0,458/0,542
	Zr	27,00	27,08	26,93	27,22	
	Mn	20,25	3,78	34,20	17,99	
	V	10,0	4,62	14,56	9,01	

для протекания процесса гидрирования при комнатной температуре является увеличение реакционной поверхности для диссоциации молекул водорода вследствие существенного роста размера зерна интерметаллида [8].

Исследования продолжены в процессе нагрева со скоростью $0,125^{\circ}\text{C}/\text{с}$ при начальном парциальном давлении $\sim 0,6$ МПа и в изобарно-изотермических условиях при температуре 540°C . Кинетика процесса взаимодействия образца с водородом представлена на

Рис. 3. / Fig. 3.

Продолжение рис. 3. / Continuation of Fig. 3.

Рис. 3. Карта распределения компонентов в сплавах: *a* — E + 7V; *б* — E + 10V.

Fig. 3. Component distribution map in the alloy: *a*—E + 7V; *б*—E + 10V.

рис. 4.

Так как структура и фазовый состав исследуемых сплавов одинаковы то и процессы их взаимодействия с водородом идентичны и протекают в два этапа. Легирование ванадием привело к существенному снижению температуры начала активного поглощения водорода. Для сплава E + 7V эта температура равна 450°C (рис 4, б), для E + 10V — 435°C (для исходного эвтектического сплава (E) — 540°C). На начальном этапе гидрирования, протекающем с довольно низкой скоростью ($\sim 1,5 \cdot 10^{-5}$ г/с), в интервале температур 430–520°C начинается растворение оксидных пленок с поверхности в объем и образование в приповерхностном слое δ -гидрида. Существенное увеличение объема элементарной ячейки твердого раствора (табл. 2) приводит к разрушению поверхностного слоя и образованию чистой без оксидной плёнки поверхности. Это облегчает про-

ТАБЛИЦА 2. Результаты РФА исходных и гидрированных сплавов.**TABLE 2.** The results of the XRF of the initial and hydrogenated alloys.

Сплав	Параметры кристаллических решеток $\pm 0,0009$ (нм)					
	Исходный			Гидрированный		
	λ -фаза		β -фаза	λ -фаза		δ -фаза
	a	c	a	a	c	a
Е + 7V	0,5189	0,8523	0,3357	0,5585	0,9173	0,4574
Е + 10V	0,5178	0,8505	0,3354	0,5594	0,9189	0,4574

цесс активации интерметаллида и способствует его молниеносному насыщению — второй этап гидрирования, во время которого в течение 5 мин со скоростью $\sim 1,1 \cdot 10^{-4}$ г/с достигается максимальная сорбционная емкость $\sim 2,7\%$ масс. (для исходного Е-сплава — $2,57\%$ масс.). Характерное отклонение от зависимости изменения давления от температуры при охлаждении, присущее исследуемым сплавам, свидетельствует о возобновлении процесса гидрирования при понижении температуры до $250\text{--}300^\circ\text{C}$.

Методом РФА установлено, что конечный продукт гидрирования исследуемых сплавов состоит из гидридов, образуемых только на основе исходных фаз (табл. 2). При этом процесс наводороживания не приводит к изменению структуры интерметаллида, а сопровождается только изотропным увеличением объема его элементарной ячейки на 20% .

Поскольку в процессе наводороживания декомпозиционирова-

Рис. 4. Изменение давления водорода в реакторе со временем и в зависимости от температуры при гидрировании сплава Е + 7V.**Fig. 4.** The change in hydrogen pressure in the reactor over time and depending on temperature during hydrogenation of the alloy Е + 7V.

ния фаз не происходит, можно считать, что соотношение объемных долей гидридов, полученных на основе каждой из фаз, сохраняется равным их соотношению в исходном состоянии. Исходя из увеличения объема элементарной ячейки фазы Лавеса на один металлический атом, оценена сорбционная емкость интерметаллида, остаточное количество поглощенного водорода отнесено к δ -гидриду на основе твердого раствора. Расчеты показали, что легирование ванадием приводит к увеличению сорбционной емкости как сплавов в целом, так и каждой из фаз (рис. 5). Это закономерно, так как частичная замена всех компонентов E-сплава на ванадий сопровождается его распределением между твердым раствором и интерметаллидов, причем его содержание в β (Ti, Zr, V, Mn) попадает в интервал концентраций 0,25–5% [9]. К тому же легирование приводит к уменьшению содержания Mn в λ -фазе, понижению области гомогенности интерметаллида (Ti, Zr)(Mn, V)₂ в сторону твердого раствора, перераспределению активных к водороду металлических атомов в узлах тетраэдрических междоузлий, также увеличению доли гидридообразующих компонентов.

Изучение десорбции продуктов гидрирования, полученных при наводороживании исследуемых сплавов, проводилось после вакуумирования реактора до давления $\sim 2 \cdot 10^{-4}$ МПа. Установлено, что данный процесс начинается при температуре 60°C, а при температуре 480°C достигается полная десорбция.

Исследование влияния циклирования сорбция–десорбция–сорбция на кинетические и сорбционные свойства показали, что сплавы, независимо от исходного состояния, обладают настолько активированной поверхностью, что гидрирование при втором и последующих циклах происходит уже при комнатной температуре и давлении водорода — 0,23 МПа, с первых секунд контакта образца с

Рис. 5. Сорбционная емкость сосуществующих фаз в эвтектическом и легированных ванадием сплавах.

Fig. 5. Sorption capacity of coexisting phases in eutectic and alloyed vanadium alloys.

водородом. Отсутствие инкубационного периода и увеличение скорости поглощения водорода связано с увеличением реакционной поверхности, обусловленным разрушением монолитного образца до состояния порошка, а также восстановлением оксидных пленок на поверхности частиц в результате их взаимодействия с выделяющимся атомарным водородом. Такое «самоочищение» поверхности приводит к уменьшению деградации водородно-сорбционных свойств и дает возможность увеличить количество рабочих циклов сорбции–десорбции.

4. ВЫВОДЫ

1. Частичная замена всех компонентов эвтектического сплава на 7 и 10% масс. ванадием приводит к появлению первичных кристаллов интерметаллида и увеличению объемной доли λ -фазы. Легирование сопровождается распределением V между твердым раствором и интерметаллидом, причем его содержание в $\beta(\text{Ti, Zr, V, Mn})$ попадает в интервал концентраций, в котором в системе Ti–V существуют гидриды с аномально высокой водородной емкостью. К тому же легирование приводит к уменьшению содержания Mn в λ -фазе, понижению области гомогенности интерметаллида $(\text{Ti, Zr})(\text{Mn, V})_2$ в сторону твердого раствора, перераспределению активных к водороду металлических атомов в узлах тетраэдрических междоузлий, также увеличению доли гидридообразующих компонентов.

2. Легирования приводит к улучшению кинетических параметров процессов гидрирования, а также к увеличению сорбционной емкости как сплавов в целом, так и каждой из сосуществующих фаз.

3. После цикла сорбция–десорбция основным критерием, определяющим продолжительность инкубационного периода и скорости гидрирования, является площадь поверхности образованных частиц и отсутствие на ней оксидных пленок. Гидрирование активированных циклом сорбция–десорбция сплавов происходит при комнатной температуре и давлении 0,2 МПа, при этом сорбционная емкость остается неизменной, а время достижения ее максимального возможного значения значительно сокращается.

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. *Фундаментальні аспекти відновлювано-водневої енергетики і паливно-комірчаних технологій* (Ред. Ю. М. Солонін) (Київ: KIM: 2018).
2. V. Ivanchenko, T. Pryadko, I. Gavrylenko, and V. Pogorelaya, *Chem. Metals Alloys*, **1**, No. 1: 67 (2008).
3. V. Ivanchenko, T. Pryadko, V. Dekhtyarenko, and T. Kosorukova, *Chem. Metals Alloys*, **1**, No. 2: 133 (2008).
4. В. Г. Иванченко, В. А. Дехтяренко, Т. В. Прядко, *Металознавство обробка*

- металів, № 1: 4 (2010).
5. В. Г. Иванченко, В. А. Дехтяренко, Т. В. Прядко, *Металлофиз. новейшие технол.*, **33**, № 11: 479 (2011).
 6. Y. Nakamura, O. Kenich, T. Kamiyama, and E. Akiba, *J. Alloys Compd.*, **316**: 284 (2001).
 7. H. Taizhong, W. Zhu, S. Guoxin, and X. Naixin, *Intermetallics*, **15**: 593 (2007).
 8. X. Y. Chen, R. R. Chen, X. Ding, H. Z. Fang, J. J. Guo, H. S. Ding, Y. Q. Su, and H. Z. Fu, *Int. J. Hydrogen Energy*, **43**, No. 12: 6210 (2018).
 9. E. Akiba and H. Iba, *Intermetallics*, **6**: 461 (1998).
 10. E. A. Anikina and V. N. Verbetsky, *International J. Hydrogen Energy*, **36**, No. 1: 1344 (2011).
 11. S. V. Mitrokhin, T. N. Bezuglaya, and V. N. Verbetsky, *J. Alloys Compd.*, **330–332**: 146 (2002).
 12. Y. Shudo, T. Ebisawa, and H. Itoh, *J. Alloys Compd.*, **356–357**: 497 (2003).
 13. M. Ping, W. Erdong, and L. Wuhui, *Int. J. Hydrogen Energy*, **39**, No. 25: 13569 (2014).
 14. В. Г. Иванченко, В. А. Дехтяренко, Т. В. Прядко, В. И. Ничипоренко, *Металлофиз. новейшие технол.*, **36**, № 6: 803 (2014).
 15. V. G. Ivanchenko, V. A. Dekhtyarenko, and T. V. Pryadko, *Металлофиз. новейшие технол.*, **37**, № 4: 521 (2015).
 16. V. G. Ivanchenko, V. A. Dekhtyarenko, T. V. Pryadko, D. G. Savvakina, and I. K. Evlash, *Mater. Sci.*, **51**, No. 4: 492 (2016).
 17. Т. В. Прядко, *Металлофиз. новейшие технол.*, **37**, № 2: 243 (2015).
 18. Г. Ф. Кобзенко, А. А. Школа, *Заводская лаборатория*, **7**: 41 (1990).

REFERENCES

1. *Fundamental'ni Aspekty Vidnovlyuvano-Vodnevoyi Energetyky i Palyvno-Komirchanykh Tekhnolohiy* [Fundamental Aspects of Renewable Hydrogen Energy and Fuel cell Technologies] (Ed. Y. M. Solonin) (Kyiv: KIM: 2018).
2. V. Ivanchenko, T. Pryadko, I. Gavrylenko, and V. Pogorelaya, *Chem. Metals Alloys*, **1**, No. 1: 67 (2008).
3. V. Ivanchenko, T. Pryadko, V. Dekhtyarenko, and T. Kosorukova, *Chem. Metals Alloys*, **1**, No. 2: 133 (2008).
4. V. G. Ivanchenko, V. A. Dekhtyarenko, and T. V. Pryadko, *Metaloznavstvo Obrobka Metaliv*, No. 1: 4 (2010) (in Ukrainian).
5. V. G. Ivanchenko, V. A. Dekhtyarenko, and T. V. Pryadko, *Metallofiz. Noveishie Tekhnol.*, **33**, No. 11: 479 (2011) (in Russian).
6. Y. Nakamura, O. Kenich, T. Kamiyama, and E. Akiba, *J. Alloys Compd.*, **316**: 284 (2001).
7. H. Taizhong, W. Zhu, S. Guoxin, and X. Naixin, *Intermetallics*, **15**: 593 (2007).
8. X. Y. Chen, R. R. Chen, X. Ding, H. Z. Fang, J. J. Guo, H. S. Ding, Y. Q. Su, and H. Z. Fu, *Int. J. Hydrogen Energy*, **43**, No. 12: 6210 (2018).
9. E. Akiba and H. Iba, *Intermetallics*, **6**: 461 (1998).
10. E. A. Anikina and V. N. Verbetsky, *International J. Hydrogen Energy*, **36**, No. 1: 1344 (2011).
11. S. V. Mitrokhin, T. N. Bezuglaya, and V. N. Verbetsky, *J. Alloys Compd.*,

- 330–332: 146 (2002).
12. Y. Shudo, T. Ebisawa, and H. Itoh, *J. Alloys Compd.*, **356–357**: 497 (2003).
13. M. Ping, W. Erdong, and L. Wuhui, *Int. J. Hydrogen Energy*, **39**, No. 25: 13569 (2014).
14. V. G. Ivanchenko, V. A. Dekhtyarenko, and T. V. Pryadko, *Metallofiz. Noveishie Tekhnol.*, **36**, No. 6: 803 (2014) (in Russian).
15. V. G. Ivanchenko, V. A. Dekhtyarenko, and T. V. Pryadko, *Metallofiz. Noveishie Tekhnol.*, **37**, No. 4: 521 (2015).
16. V. G. Ivanchenko, V. A. Dekhtyarenko, T. V. Pryadko, D. G. Savvakina, and I. K. Evlash, *Mater. Sci.*, **51**, No. 4: 492 (2016).
17. T. V. Pryadko, *Metallofiz. Noveishie Tekhnol.*, **37**, No. 2: 243 (2015) (in Russian).
18. G. F. Kobzenko and A. A. Shkola, *Zavodskaya Laboratoriya*, **7**: 41 (1990) (in Russian).